

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

	Mobiltherm 32
Lepkość kin., ASTM D 445	
[cSt] w 40 °C	31
[cSt] w 100°C	5,3
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97	-12
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92	230
Ciężar właściwy w 15°C, [kg/l], ASTM D 1298, ASTM D 4057	0.871